

**ANGOLARI - CORNER-FLAT BRICKS**

Denominazione colore Colour description	Colonia Colonia	Venezia Venezia	Bruciato Burnt	Giallo Bruciato Burnt Yellow	Rosso Bruciato Burnt Red	Ecocolor Ecocolor	Roma Roma	Giallo Yellow	Giallo Macchiato Stained Yellow	Portofino Portofino	Atlantis Atlantis	Irlanda Irlanda	Irlanda Sabbia Rossa Irlanda Red Sand	Irlanda Bruciato Irlanda Burnt	Londra London	Londra Sabbia Fine London Fine Sand	Macchiato Stained	Macchiato Sabbia Fine Stained Fine Sand	Montenapoleone Montenapoleone	Montenapoleone Bruciato Montenapoleone Burnt	Newcastle Newcastle	Breda Breda	Amsterdam Amsterdam	Rosato Rosé	Rosato Chiaro Light Rosé	Rosato Sabbia Fine Rosé Fine Sand	Florence Florence	Florence Bruciato Florence Burnt	Rosso Red	Rosso Sabbia Fine Red Fine Sand	Rosso Sabbia Rossa Red Sand	Terra di Siena Terra di Siena	
Codice colore Colour code	BB	BG	BR	CC	DDM	EC	GB	GL	GM	GMC	GR	IR	IS	ISC	LO	LOF	MC	MCF	MN	MNC	NC	RB	RG	RO	ROC	ROF	RR	RRM	RS	RSF	SR	TS	
Codice prodotto Product code	STANDARD LISCIO SMOOTH STANDARD		<b>ASL**</b>																														
Lunghezza Lenght			255				255	255	255						250	250	255	255							255	250	250				250	250	250
Altezza Height			122				122	122	122						120	120	122	122						122	120	120				120	120	120	
Codice prodotto Product code	STANDARD RUSTICO RUSTIC STANDARD		<b>ASR**</b>																														
Lunghezza Lenght	255	255	255	255	250	250	255	255	255	255		250	250	250	250	250	255	255	250	250	250	250		250		250	250	250		250		250	
Altezza Height	122	122	122	122	120	120	122	122	122	122		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		120		120	120	120		120		120	
Codice prodotto Product code	EUROFORMAT LISCIO SMOOTH EUROFORMAT		<b>AEL**</b>																														
Lunghezza Lenght			245				245								240	240	245	245					240	245	240	245	240	240			240		240
Altezza Height			115				115								113	113	115	115					113	115	113	115	113	113			113		113
Codice prodotto Product code	EUROFORMAT RUSTICO RUSTIC EUROFORMAT		<b>AER**</b>																														
Lunghezza Lenght	245	245	245	245	240	240	245			245	245	240	240	240	240	240	245	245	240	240	240	240		240		240	240	240		240		240	
Altezza Height	115	115	115	115	113	113	115			115	115	113	113	113	113	113	115	115	113	113	113	113		113		113	113	113		113		113	
Resistenza a flessione Bending strength	N/mm <sup>2</sup>	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	6	6	6	7	7	4	4	6	6	4	4	4	6	4	6	6	6	4	4	4	7	
Resistenza al gelo Frost resistance		Resistente Resistant																															
Assorbimento di acqua Water absorption	%	25	25	25	25	18	18	18	25	26	26	26	18	18	18	15	15	27	27	18	18	20	20	25	18	27	18	18	18	20	20	20	18
Conducibilità termica equivalente Equivalent thermal conductivity	λ <sub>10,dry</sub> W/mk	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43	0,43	0,40	0,40	0,40	0,36	0,40	0,43	0,43	0,43	0,55	0,55	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43	0,40	0,47	0,40	0,47	0,47	0,43	0,43	0,43	0,47	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Water vapour diffusion coefficient		5/10																															

A = Angolare  
S = Standard E = Euroformat  
L = Liscio R = Rustico  
\*\* = Spessore (20-30-40-55 mm)

Esempio: AEL40GR Angolare Euroformat Liscio Atlantis spessore da 40 mm

A = Corner brick  
S = Standard E = Euroformat  
L = Smooth R = Rustic  
\*\* = Thickness (20-30-40-55 mm)

Example: AEL40GR Corner Brick Euroformat Smooth Atlantis thickness 40 mm

**AVVERTENZA:** Fornace S.Anselmo S.p.A. si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative sopra citate i parametri riportati sulla presente scheda tecnica. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere la scheda prodotto aggiornata immediatamente prima dell'acquisto.

**CAUTION:** S.Anselmo S.p.A. reserves the right to make modifications to the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. The Customer is therefore advised to request the current product specification immediately prior to purchase.